

BMTŞD-250

DİJİTAL TERMOSTATLI TOZALTI TOZU KURUTMA FİRİNİ (TEKERLEKLİ)

KAPASİTE	250 KG + 250 KG = 500 KG
YÜKSEKLİK	52 ayak-toplam 152 CM
GENİŞLİK – DERİNLİK	175 cm x 100 cm
İÇ HAZNE ÖLÇÜLERİ	75 yüks. 49x55 cm 2 adet
ISITMA ARALIĞI	0-400 °C
ÇALIŞMA GÜCÜ	9000 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	380 V
ÇALIŞMA AKIMI	41 A
AĞIRLIĞI	230 kg

Fabrika çıkışı kaynak tozlarının yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve kurutma işlemi için düşük sıcaklık derecesinde uygulama noktasına alınana kadar dinlendirilerek muhafaza edilmesi ana çalışma esasıdır.

Fabrika çıkışı tozaltı tozlarının ilk kullanımda 300°C-350°C de 2 saat kadar bekletilerek şoklanacak ve 130 °C de dinlendirmeye bırakılacaktır. Toz altı kaynak tozları kurutma işlemi sonrası alttan boşaltmalı sistemle kovalara alınarak en kısa sürede uygulama noktasına götürülmelidir.

AYRI AYRI KONTROL EDİLEBİLİR FARKLI İKİ BÖLME DEN OLUŞUR. BİR TARAFTA 130 DERECEDE DİNLENDİRME YAPILIRKEN DİĞER TARAFTA 350 DERECEDE ŞOKLAMA YAPILABİLİR. TOPLAM KAPASİTESİ 500 KG DIR (HER BİR GÖZ 250 KG ALIR). NORMAL ŞARTLARDA TAM ŞOKLANMAMIŞ NEMLİ TOZLARIN İŞLEMİ BİTMEYEN YENİ TOZ İLAVE EDİLEMEMEKTEDİR. BU FİRİNDA İŞE YAN TARAFA NEMLİ TOZLAR ŞOKLANIRKEN DİĞER TARAFTAN KULLANACAĞINIZ KADARINI ALIP KALANLARI DİNLENDİRMEDE BIRAKABİLMEKTESİNİZ. HER İKİ TARAF DA 0-400 DERECE ARASI İSTENİLEN DERECEYE AYARLANABİLİR.

ÇİFT KONTROL PANOLU





**FİRMAMIZ ISO 9001:2008
ISO 18001 OHSAS, ÜRÜNLERİMİZ CE BELGELİDİR.
ARZU EDİLEN CİHAZLARA TÜRK-AK TS-EN ISO-IEC 17025 SERTİFİKALI KALİBRASYON
YAPILMAKTADIR**

